

СТЕЛІТ

Властивості припойних паст

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Марка припойної паст | ПП-250 | ПП 1-180 | ПП 1-180 Ср | ПП-140 | ПП-115 |
| Марка припою | ПСОВи Су 250 ПОСу95- 5 | ПОС-61 | ПСрОС 3- 58 | ПСОВи- 139 ПОВи | ПСОВи- 119 |
| Склад припою | Pb/Sn/Bi/ Sb 95Sn/5Sb | 61Sn/39Pb | 58Sn/39Pb/ /2,5Ag | 30Bi/42Pb/ /28Sn 42Sn/58Bi | 40Bi/40Pb/ /20Sn |
| Температура плавлення припою, °С | 240 - 250 | 183 | 183 | 138 - 139 | 115 |
| Температура оплавлення паст, °С | 260 – 290 | 190 – 230 | 190 – 230 | 140 – 155 | 120 – 130 |